



# MASILLA ELÁSTICA CON FIBRA

Para grietas rebeldes (Art.7453)



Masilla al agua de textura espesa lista al uso y reforzada con fibras para el tratamiento de grietas y fisuras rebeldes. Acepta el lijado, pintado y masillado posterior

## Propiedades principales

- Ligera
- Buena adherencia sobre gran variedad de soportes.
- Excelente elasticidad y efecto permanente.
- Material impermeable.
- Gran dureza

## Usos recomendados

En interior y exterior en grietas complicadas sobre yeso, hormigón, madera, enlucidos, cemento, pintura vieja, ladrillo, etc. Permite prescindir de las cintas de unión

## Presentación

- **Colores:** Incoloro
- **Aspecto:** Pasta fibrada
- **Envases:** 0,750 y 3 L.

## DATOS TÉCNICOS

**Composición:** Vehículo fijo: Copolímeros en

emulsión.  
Pigmentos: Cargas especiales.

<b>Densidad:</b>	1,4 ± 0,05 Kg/L a 25° C.
<b>Rendimiento:</b>	1,4-2,1 L/m <sup>2</sup> /mm de espesor.
<b>Secado:</b>	Total 24 h. a un espesor de 1 mm
<b>Pintado:</b>	A partir de las 24 horas.

## MODO DE EMPLEO

### Instrucciones de aplicación

<b>Temperatura de aplicación:</b>	De 5 a 30 °C.
<b>Número de capas:</b>	Las necesarias en cada caso
<b>Espesor recomendado:</b>	Indistintamente en capa fina o gruesa.
<b>Útiles de aplicación:</b>	Llana y espátula.
<b>Dilución:</b>	Al uso.
<b>Limpieza:</b>	Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

## Tratamiento de superficies

Las superficies en general deberán estar secas, firmes, limpias y exentas de grasas, polvo y óxido.

Eliminar los elementos que presentan mala adherencia.

Las superficies metálicas se deben proteger con Imprimación Antioxidante.

## Precaución y conservación del envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.  
12 meses en envase original cerrado

## Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 1  
Fecha de edición: 30/3/2016