

DURAVAL

P200 PLÁSTICO MATE INTERIOR

Plástico mate interior (Art.4050)



Pintura plástica mate blanca con buena cubrición, blanco azulado y excelente relación calidad/precio. Cuando se desee obtener un reducido coste.

Propiedades principales

- Buena adherencia sobre los materiales habituales en la construcción.
- Buena transpirabilidad.
- Fácil aplicación.
- No amarillea.

Usos

Interior sobre todo tipo de materiales de obra como yeso, cemento, revoco, hormigón o ladrillo.

Presentación

- **Colores:** Blanco 001
- Puede ser coloreado con Tintes universales TOLLENS
- **Aspecto:** Mate
- **Envases:** 5 y 20 Kg.

DATOS TÉCNICOS

Composición: *Vehículo fijo:* Copolímeros acrílicos en emulsión
Pigmentos: Dióxido de titanio y extendedores seleccionados
Disolvente: Agua

Densidad: 1,62 ± 0,05 Kg/L a 25° C.

Sólidos en peso: 64 ± 2%

Rendimiento: 5- 8 m²/Kg/mano, en función de la absorción y textura del soporte.

Secado: 1-2 horas.

Repintado: A partir de las 12 horas

COV: Cat. A/a, límite 2010: 30 g/l. Cont. máx. COV: 30 g/l.

MODO DE EMPLEO

Instrucciones de aplicación

Temperatura: Soporte/Ambiente de 5° a 35°C
Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%.

Numero de capas: Dos o más capas dependiendo de la porosidad y color del soporte

Herramientas: Brocha / Rodillo / Pistola Airless.

Dilución: Para brocha o rodillo: Primera mano diluir hasta un máximo del 15% con agua. En segunda mano hasta un máximo del 10%.

Para pistola diluir hasta viscosidad adecuada

Limpieza: Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

NOTA: La limpieza de manchas en colores intensos deberá realizarse con una esponja humedecida y frotando suavemente para minimizar la aparición de brillos.

Tratamiento de superficies

- Las superficies deberán estar siempre sanas, limpias, secas, exentas de grasa, polvo y otros contaminantes. Superficies nuevas: Si es necesario, imprimir con FONDO FIJADOR PENETRANTE Art. 4516 o con el producto más adecuado de la línea TOLLENS IMPRIMACIONES para mejorar la adherencia y/o igualar absorciones del soporte.
- Superficies ya pintadas: Además de las consideraciones anteriores, la superficie debe estar libre de pintura mal adherida. Sanear las zonas defectuosas, rellenar y nivelar mediante el producto más adecuado de la línea BASIKOS MASILLAS.
- Superficies con manchas de humedad, grasa, humo: Aplicar previamente una capa de ARES resina PLIOWAY® Art. 473 o dos capas de ARES resina HydroPLIOLITE® Art. 4720

Precaución y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 24 meses en envase original cerrado

Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad

Revisión: 1
Fecha de edición: 30/3/2016