

# DURAVAL

## BRISA AL DISOLVENTE

Piscinas disolvente (Art.4202)



Pintura acrílica al disolvente para el pintado de paredes y suelos de cemento y hormigón en piscinas.

### Propiedades principales

- Muy buena resistencia al agua y a los agentes comunes de depuración del agua.
- Excelente adherencia sobre superficies de cemento.
- Excelente resistencia a la alcalinidad del cemento.

### Usos

Interior y exterior sobre muros y pavimento de piscinas de cemento y hormigón.

### Presentación

- **Colores:** Azul intenso 072
- **Aspecto:** Satinada.
- **Envases:** 4 y 15 L.

### DATOS TÉCNICOS

**Composición:** *Vehículo fijo:* Resinas acrílicas al disolvente  
*Pigmentos:* Dióxido de titanio, pigmentos y extendedores seleccionados.  
*Disolvente:* Mezcla de hidrocarburos.

**Densidad:** 1,22 ± 0,05 Kg/L a 25 °C.

**Sólidos en peso:** 54± 2%

**Rendimiento teórico:** 10 – 12 m<sup>2</sup>/L/mano. en función de la absorción y textura del soporte.

**Secado:** 3-4 horas.

**Repintado:** A partir de las 6 horas.

### MODO DE EMPLEO

#### Instrucciones de aplicación

**Temperatura:** Soporte/Ambiente de 5° a 35°C  
*Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%.*

**Numero de capas:** Dos o más capas dependiendo de la porosidad y color del soporte.

**Herramientas:** Brocha / Rodillo / Pistola Airless

**Dilución:** Para brocha o rodillo: Producto listo al uso. Diluir hasta un máximo del 5% con Disolvente Piscinas Art. 7607

Para pistola diluir hasta un máximo del 15% hasta la viscosidad adecuada.

**Limpieza:** Limpiar los utensilios con Disolvente Piscinas Art. 7607 inmediatamente después de su uso.

#### Tratamiento de superficies

**Superficies nuevas:** Los soportes nuevos no deben pintarse antes de 1 mes, al objeto de que el hormigón esté totalmente fraguado. Posteriormente hacer un lavado para eliminar restos de áridos sueltos y contaminantes. Luego, aclarar con abundante agua y dejar secar completamente durante un mínimo de 48 horas.

**Superficies viejas:** Es preciso limpiar y desengrasar la superficie. En piscinas ya pintadas, deberán eliminarse las zonas mal adheridas o defectuosas. Si existen manchas verdosas o negras puede ser debido a la presencia de mohos o algas, y deberán eliminarse completamente antes del pintado de la piscina. Una vez preparada la superficie proceder como el caso de superficies nuevas.

**Precauciones Especiales:**

La piscina estará en cualquier caso limpia y seca. No pintar si hay rocío, ni a pleno sol.

Una vez pintada la piscina permanecerá vacía de 1 a 2 semanas.

Este producto no es adecuado para pintar depósitos destinados al consumo de agua potable tanto para personas como animales. No es adecuado para el pintado de piscinas de poliéster.

#### Precaución y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.

18 meses en envase original cerrado.

#### Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 1  
Fecha de edición: 30/3/2016