

# DURAVAL

## ARES RESINA HYDROPLIOLITE

(Art. 4720)



Pintura antimanchas para paredes y techos, formulada con la nueva tecnología Hydro PLIOLITE®. En base acuosa cubre y bloquea las manchas de humos, grasas, humedades secas, etc.

### Propiedades principales

- Buena cubrición incluso sobre manchas solubles al agua.
- Buena adherencia.
- No forma tensión del film.
- Extra mate, disimula las imperfecciones del soporte.
- Alto nivel de blancura. No amarillea.
- Fácil aplicación. No gotea ni salpica.
- Sin olor.

### Usos

Sistema de fondo y acabado especialmente indicado en la renovación de interiores, para aplicar en paredes y techos expuestos a humos, nicotina, grasas o sobre soportes con manchas de humedades secas, etc. tales como cocinas, bares, despachos, cuartos de baño, museos, iglesias, hospitales, etc. Por su ausencia de olor es especialmente indicado para aplicar en espacios habitados.

### Presentación

- **Colores:** Blanco (001). Pueden obtenerse una gran variedad de tonos claros mediante la adición de TINTE UNIVERSAL TOLLENS (Art. 8600)
- **Aspecto:** Mate.
- **Envases:** 750 ml y 4 L.

### DATOS TÉCNICOS

**Composición:** *Vehículo fijo:* Resinas Hydro Pliolite®  
*Pigmentos:* Dióxido de titanio, pigmentos y extendedores seleccionados.  
*Disolvente:* Agua

**Densidad:** 1,44 ± 0,05 kg/L a 25°C

**Sólidos en peso:** 54± 2%

**Rendimiento teórico:** 7-8 m<sup>2</sup>/L/mano, en función de la absorción y textura del soporte.

**Secado:** 3-4 horas.

**Repintado:** A partir de las 24 horas.

**COV:** Cat. A/i, límite 2010: 140g/l. Cont. máx. COV: 140g/l.

### MODO DE EMPLEO

#### Instrucciones de aplicación

**Temperatura:** Soporte/Ambiente de 5°C a 35°C  
Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%.

**Numero de capas:** Dos o más capas dependiendo de la porosidad y color del soporte.

**Herramientas:** Brocha / Rodillo / Pistola.

**Dilución:** Primera mano diluir hasta un máximo del 10% con agua. En segunda mano hasta un máximo del 5% de ser necesario.

Para pistola diluir hasta viscosidad adecuada.

**Limpieza:** Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

### Tratamiento de superficies

Las superficies deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias

- Superficies nuevas: Paredes y techos de escayola, yeso, mortero, cemento. Aplíquese directamente en dos capas.
- Superficies viejas: Eliminar los restos de pintura mal adheridas, lijar las zonas defectuosas y agrietadas y rellenar con masilla Basikos si es preciso.
- Superficies con grasa: necesita una eliminación de la grasa superficial de la misma, mediante detergentes.
- Superficies con moho: es necesario eliminarlo previamente y aplicar el producto una vez esté seca la superficie.

### Precaución y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 24 meses en envase original cerrado.

### Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 1  
Fecha de edición: 30/3/2016