

# DURAVAL

## ARES RESINA PLIOWAY

(Art. 4730)



Pintura antimanchas para paredes y techos, formulada a base de resina Plioway Ultra<sup>®</sup>, en base disolvente. Cubre y bloquea las manchas de nicotina, humo, humedades secas, grasa, etc.

### Propiedades principales

- Buena cubrición.
- Buena adherencia.
- Elimina el olor que desprenden las superficies con humedades o después de un incendio.
- No forma tensión del film.
- Extra mate, disimula las imperfecciones del soporte.
- Alto nivel de blancura. No amarillea.
- Fácil aplicación. No gotea ni salpica.
- Repintable con pinturas al agua.

### Usos

Sistema de fondo y acabado especialmente indicado para conseguir acabados de gran calidad en la renovación de interiores, en paredes y techos expuestos a humos, nicotina, grasas o sobre soportes con manchas de humedades secas, etc. tales como cocinas, bares, despachos, cuartos de baño, museos, iglesias, etc. Al enmascarar no solo las manchas sino el olor está especialmente indicado para aplicar en cuadras, mataderos, locales que hayan sufrido un incendio, etc.

### Presentación

- **Colores:** Blanco (001)
- **Aspecto:** Mate.
- **Envases:** 750 ml y 4 L.

### DATOS TÉCNICOS

**Composición:** *Vehículo fijo:* Resinas de Plioway Ultra<sup>®</sup>  
*Pigmentos:* Dióxido de titanio, pigmentos y extendedores seleccionados.  
*Disolvente:* Disolventes soparafinicos

**Densidad:** 1,45 ± 0,05 kg/L a 25°C

**Sólidos en peso:** 70± 2%

**Rendimiento teórico:** 7-9 m<sup>2</sup>/L/mano, en función de la absorción y textura del soporte.

**Secado:** 3-4 horas.

**Repintado:** A partir de las 6 horas.

### MODO DE EMPLEO

#### Instrucciones de aplicación

**Temperatura:** Soporte/Ambiente de 5° a 35°C  
Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%.

**Numero de capas:** Dos o más capas dependiendo de la porosidad y color del soporte.

**Herramientas:** Brocha / Rodillo / Pistola Airless.

**Dilución:** Primera mano diluir hasta un máximo del 10% con Disolvente para sintéticos (Símil Aguarrás) Art. 7600. En segunda mano hasta un máximo del 5% de ser necesario.

Para pistola diluir hasta viscosidad adecuada.

**Limpieza:** Limpiar los utensilios con Disolvente para sintéticos (Símil Aguarrás) Art. 7600 inmediatamente después de su uso.

### Tratamiento de superficies

Las superficies deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflourescencias.

- Superficies nuevas: Paredes y techos de escayola, yeso, mortero, cemento. Aplíquese directamente en dos capas.
- Superficies viejas: Eliminar los restos de pintura mal adheridas, lijar las zonas defectuosas y agrietadas y rellenar con masilla Basikos si es preciso.
- Superficies con grasa: necesita una eliminación de la grasa superficial de la misma, mediante detergentes.
- Superficies con moho: es necesario eliminarlo previamente y aplicar el producto una vez esté seca la superficie.

### Precaución y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 18 meses en envase original cerrado.

### Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 1  
Fecha de edición: 30/3/2016