

DURAVAL

ALBACRIL ELÁSTICO INCOLORO ARMABLE (Art. 4228)



Revestimiento acrílico incoloro para fachadas.
Tratamiento consolidante y preventivo de caída de piezas cerámicas de pequeño formato en fachadas.

Propiedades principales

- Impermeable al agua de lluvia.
- Transpirable al vapor de agua.
- Capacidad de absorción de microfisuras.
- Excelente adherencia sobre las superficies habituales de la construcción.
- Inalterable a los álcalis del cemento (insaponificable).
- Resistente a la intemperie, rayos UV y al ozono.
- Fácil aplicación, no salpica ni gotea.
- Contiene conservante antimoho.

Con Armadura 500:

- Muy elástico (capaz de puentear fisuras de hasta 1 mm).

Usos

Protección y decoración de fachadas y paramentos verticales en donde se requiera conservar y respetar el aspecto estético actual.

Especialmente indicado para la impermeabilización elástica de soportes exteriores con aplicación de un sistema armado conteniendo una malla de fibra de vidrio ARMADURA 500, entre dos capas de producto.

Presentación

- **Colores:** Incoloro
- **Aspecto:** Brillante.
- **Envases:** 15 L.

DATOS TÉCNICOS

Composición: Vehículo fijo: Copolímeros acrílicos.
Disolvente: Agua.

Densidad: 1,04 ± 0,20 Kg/L a 25° C.

Sólidos en peso: 44 ± 2%

Rendimiento teórico: **Aplicación como barniz:**
3- 5 m²/L en función de la absorción y textura del soporte.
Aplicación del sistema armado:
Imprimación: 8- 12 m²/L en función de la absorción y textura del soporte.
Impregnación: 5-6 m²/L
Acabado: 2-3 m²/L
Armadura 500: 1.05 m²/ m²

Secado: 3-4 horas.

Repintado: A partir de las 12 horas.

MODO DE EMPLEO

Instrucciones de aplicación

Temperatura: Soporte/Ambiente de 5° a 35°C
Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%.

Numero de capas: **Aplicación como barniz:**
En dos capas.
Aplicación del sistema armado:
Imprimación y dos capas con la armadura entre capa y capa.

Herramientas: Brocha / Rodillo / Pistola.

Dilución: **Aplicación como barniz:**
Primera mano diluir hasta un máximo del 50% con agua. En segunda mano hasta un máximo del 10%.

Aplicación del sistema armado:
Primera mano diluir hasta un máximo del 50% con agua. En segunda mano hasta un máximo del 30%. Tras la colocación de la ARMADURA 500 aplicar una tercera mano pura.

Limpieza: Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

Tratamiento de superficies

Superficies nuevas, deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias.

Superficies viejas, además de las consideraciones anteriores se deben eliminar los restos de pintura.

En aplicación en obra vista deberán rejuntarse las juntas de mortero previa aplicación.

En aplicación del sistema armado deberán macizarse los huecos existentes.

Precaución y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.

24 meses en envase original cerrado.

Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 1

Fecha de edición: 20/12/2016