

# DURAVAL

## ALBATONE EXTRAMATE

Plástico extramate interior-exterior (Art. 4065)



Pintura plástica de acabado extra mate, excelente cubrición y muy lavable. Transpirable, impermeable y con muy buena resistencia a la intemperie y a los soportes alcalinos.

### Propiedades principales

- Con conservante antimoho
- Interior/ Exterior
- Gran blancura
- No Amarillea
- No salpica
- Buen comportamiento a los recortes y a los repasos

### Usos

Interior y exterior sobre todo tipo de materiales de obra como el yeso, el cemento, el revoco, el hormigón o el ladrillo. Para trabajos de gran calidad especialmente cuando se desee una gran cubrición sobre plastes y placas de cartón yeso.

### Presentación

- **Colores:** Blanco Radiante 302
- Puede ser coloreado con Tintes universales TOLLENS
- **Aspecto:** Extra mate
- **Envases:** 4 y 15 L.

### DATOS TÉCNICOS

**Composición:** *Vehículo fijo:* Copolímeros en emulsión  
*Pigmentos:* Dióxido de titanio y extendedores seleccionados

**Densidad:** 1,58 ± 0,05

**Sólidos en peso:** 63,3 ± 2%

**Rendimiento:** 8- 12 m<sup>2</sup>/L/mano. en función de la absorción y textura del soporte.

**Secado:** 1-2 horas.

**Repintado:** A partir de las 12 horas

### Instrucciones de aplicación

**Temperatura:** Soporte/Ambiente de 5° a 35°C

*Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%*

**Numero de capas:** Dos o más capas dependiendo de la porosidad y color del soporte

**Herramientas:** Brocha / Rodillo / Pistola.

**Dilución:** Para brocha o rodillo: Primera mano diluir hasta un 15%-20% con agua. En segunda mano hasta un 5%-10%.

Para pistola airless diluir hasta viscosidad adecuada

**Limpieza:** Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

NOTA: La limpieza de manchas deberá realizarse con una esponja humedecida y frotando suavemente para minimizar la aparición de brillos.

**COV:** Cat. A/a, límite 2010: 30 g/l. Cont. máx. COV: 30 g/l.

### MODO DE EMPLEO

#### Tratamiento de superficies

- Las superficies deberán estar siempre sanas, limpias, secas, exentas de grasa, polvo y otros contaminantes. Superficies nuevas: Si es necesario, imprimir con el producto más adecuado de DURAVAL para mejorar la adherencia y/o igualar absorciones del soporte.
- Superficies ya pintadas: Además de las consideraciones anteriores, la superficie debe estar libre de pintura mal adherida. Sanear las zonas defectuosas, rellenar y nivelar mediante el producto más adecuado.
- Superficies con manchas de humedad, grasa, humo: Aplicar previamente una capa del producto más adecuado de la línea REVETÓN ANTIHUMEDAD/ANTIMANCHAS.

#### Precaución y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 24 meses en envase original cerrado

#### Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad

### CERTIFICACIONES

- Cumple normativa UNE-EN 71-3: 2013 + A1:2014. Migración de ciertos elementos sobre la seguridad de los juguetes
- Certificación Euroclases B-s1,d0
- Muy Lavable (Cumple la Norma UNE-EN ISO 11998, Clase 2)
- Cubriente (Cumple la norma UNE EN ISO 6504-3)

Revisión: 2  
Fecha de edición: 21/01/2020