

DURAVAL

SATINOL AL AGUA

Esmalte al agua satinado (Art. 4151)



Esmalte satinado al agua con poliuretano de gran resistencia a golpes y rayadas, a la intemperie y gran flexibilidad. Excelente nivelación, brochabilidad, cubrición y tiempo óptimo para poder trabajar el producto sin que se noten los retoques. Con conservante antimoho.

Propiedades principales

- Contiene poliuretano
- Gran resistencia a golpes y rayadas
- Flexible, no cuartea
- Gran cubrición
- Facilidad de aplicación
- Estabilidad de los colores, no amarillea
- Resistente a la intemperie
- Excelente brochabilidad, nivelación y cubrición
- Sin olor

Usos

Para proteger y embellecer superficies de hierro, madera, cobre, vidrio, acero, PVC y galvanizado en interior y exterior como son puertas, ventanas, barandillas, muebles, radiadores, etc. Ideal para espacios cerrados ya que la ausencia de olor permite trabajar en interiores sin tener que cesar la actividad diaria de la estancia.

Presentación

- **Colores:** Blanco 400
- SISTEMA COLORBOX DECORACIÓN: base 481 BL, 482 M, 483 TR
- Puede ser coloreado con Tintes universales TOLLENS.
- **Aspecto:** Satinado seda
- **Envases:** 0,250 L; 0,750 L; 4 L. (0,250 L no tintométrico)

CERTIFICACIONES

- Certificación Euroclases B-s1, d0

DATOS TÉCNICOS

Composición: *Vehículo fijo:* Resinas de poliuretano y copolímeros acrílicos en dispersión.
Pigmentos: Dióxido de titanio y extendedores seleccionados.
Disolvente: Agua

Densidad: 1,35 ± 0,10 Kg/L a 25° C

Rendimiento teórico: 12-14 m²/l (Aproximado por capa).

Secado: Al tacto: 1 hora.
Total: 2 – 3 horas. Según color, espesor aplicado y temperatura ambiente

Repintado: A partir de las 6 - 8 horas.

COV: Cat. A/d, límite 2010: 130g/l. Cont. máx. COV: 130g/l.

MODO DE EMPLEO

Instrucciones de aplicación

Temperatura: Soporte/Ambiente de 5° a 35°C
Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%.

Numero de capas: Dos o más capas dependiendo de la porosidad y color del soporte.
Sobre colores amarillos o rojos, recomendamos un fondo blanco.

Herramientas: Brocha / Rodillo / Pistola.

Dilución: Para brocha o rodillo: Producto listo al uso.
Para pistola diluir hasta un máximo del 15% con agua hasta la viscosidad adecuada.

Limpieza: Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

Tratamiento de superficies

Las superficies deberán estar siempre sanas, limpias, secas, exentas de grasa, polvo, óxido y otros contaminantes.

Superficie nuevas: Deben estar preparadas con la imprimación adecuada al tipo de soporte utilizado.

Superficies ya pintadas en mal estado: Además de las consideraciones anteriores, la superficie debe estar libre de pintura mal adherida. Sanear las zonas defectuosas y proceder como en una superficie nueva.

Precaución y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.

Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad

Revisión: 0
Fecha de edición: 15/01/2020