

DURAVAL

EMULSIÓN VINÍLICA "LATEX" L/P-14

Fondo fijador al agua (Art. 4514)



Barniz vinílico al agua, transparente y brillante, aplicable como fijador de superficies y como abrillantador.

Propiedades principales

- Elevadas diluciones con agua.
- Rápidos repintados.
- Impermeable al agua.
- Excelente brochabilidad.

Usos

En interior como imprimación, fijador y plastificador de templeos o como abrillantador en acabados. También para otorgar propiedades de lavabilidad a ciertas pinturas plásticas. Un uso en el exterior puede verse afectado por un amarillamiento de la superficie.

Presentación

- **Colores:** Incoloro 999.
- **Aspecto:** Brillante.
- **Envases:** 0,750 L; 4 L; 20 L.

DATOS TÉCNICOS

Composición: Vehículo fijo: Copolímeros vinílicos en dispersión
Disolvente: Agua

Densidad: 1,03 ± 0,05 Kg/L a 25° C.

Rendimiento teórico: 12-15 m²/L/mano, en función de la absorción y textura del soporte.

Secado: 1-2 horas.

Repintado: Mínimo a las 12 horas.

COV: Cat. A/h, límite 2010: 30g/l. Cont. máx. COV: 30g/l.

MODO DE EMPLEO

Instrucciones de aplicación

Temperatura: Soporte/Ambiente de 5° a 35°C
Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%.

Numero de capas: Una.

Herramientas: Brocha / Rodillo / Pistola.

Dilución: Sobre superficies nuevas diluir (1 parte de LP/14 con 4 de agua). Sobre superficies calcinadas que se deban consolidar dar una primera mano más diluida (De 1:5 a 1:7). Para su uso como barniz abrillantador diluir al 25 % en agua (1 parte de LP/14 con 3 de agua).

Limpieza: Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

Tratamiento de superficies

Las superficies deberán estar siempre sanas, limpias, secas, exentas de grasa, polvo y otros contaminantes.

Superficie nuevas: Aplicar directamente según las diluciones indicadas.

Superficies ya pintadas en mal estado: Además de las consideraciones anteriores, la superficie debe estar libre de pintura mal adherida. Sanear las zonas defectuosas, rellenar y nivelar mediante el producto más adecuado y proceder como en una superficie nueva.

Precaución y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 24 meses en envase original cerrado.

Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 2
Fecha de edición: 21/01/2020