

DURAVAL

ALBACRIL SELECCIÓN L/P-65

(Art.4211 Blanco / Art. 4231 Colores)



Revestimiento acrílico pétreo liso de acabado ligeramente texturado para fachadas.

Propiedades principales

- Impermeable al agua de lluvia.
- Transpirable al vapor de agua.
- Buena cubrición.
- Buena adherencia sobre las superficies habituales de la construcción.
- Inalterable a los álcalis del cemento (insaponificable).
- Resistente a la intemperie, rayos UV y al ozono.
- Fácil aplicación, no salpica ni gotea.
- Contiene conservante antimoho.

Usos

Protección y decoración de fachadas y paramentos verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.

Aplicación para decoración y protección de paramentos interiores en edificios y locales de uso intensivo.

Presentación

- **Colores:** Blanco (001), Arcilla (003), Arena (010), Albero (008), Champagne (020), Gris ópalo (007), Luxor (018), Natural (019), Oriente (013), Rojo Agatha (017), Rosa del desierto (012), Verde bosque (011), Rústic (002), Tostado (015) y Salmón intenso (006)
- Carta CROMOLOGY FACHADAS.
- SISTEMA COLORBOX DECORACIÓN: bases BL, M y TR
- **Aspecto:** Mate.
- **Envases:** 4 L y 15 L.

CERTIFICACIONES

- Marcado CE protección de sup.de hormigón norma UNE-EN1504-2:2004.
- Certificación Euroclases B-s1,d0 .

CE

0370

CROMOLOGY

Avenida de la Industria, 4
28823 Coslada (Madrid)

14

010-RPC-01/07/2013

EN1504-2: 2004

Albacril LP65

Protección contra la penetración

Control de la humedad

Aumento de la resistividad

Permeabilidad al Vapor de Agua: Sd < 5m (Clase I)

Permeabilidad al Agua Líquida: W < 0,1 Kg/m²·h^{0,5}

Permeabilidad al CO₂: Sd > 50 m.

Adherencia: ≥ 2 N/mm²

Envejecimiento Artificial (1000 h): Sin ampollas, fisuración ni escamado

Reacción al Fuego (Euroclases): B-s1, d0

DATOS TÉCNICOS

Composición: Vehículo fijo: Copolímeros acrílicos en dispersión
Pigmentos: Dióxido de titanio y extendedores seleccionados.
Disolvente: Agua

Densidad: 1,49 ± 0,10 Kg/L a 25° C.

Sólidos en peso: 57 ± 2%

Rendimiento teórico: 8- 12 m²/L/mano, en función de la absorción y textura del soporte.

Secado: 3-4 horas.

Repintado: A partir de las 24 horas.

MODO DE EMPLEO

Instrucciones de aplicación

Temperatura: Soporte/Ambiente de 5° a 35°C

Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%.

Numero de capas: Dos o más capas dependiendo de la porosidad y color del soporte.

Herramientas: Brocha / Rodillo / Pistola Airless

Dilución: Para brocha o rodillo: Primera mano diluir hasta un máximo del 15% con agua. En segunda mano hasta un máximo del 10%.

Para pistola diluir hasta viscosidad adecuada.

Limpieza: Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

NOTA: La limpieza de manchas en colores intensos deba realizarse con una esponja húmedecida y frotando suavemente para minimizar la aparición de brillos.

Tratamiento de superficies

Superficies nuevas, deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias.

Superficies viejas, además de las consideraciones anteriores se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea de BÁSIKOS MASILLAS. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar FONDO FIJADOR PENETRANTE Art. 4516, para igualar la superficie, sobre todo al aplicar colores intensos.

Precaución y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.
24 meses en envase original cerrado.

Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad

Revisión: 2
Fecha de edición: 14/05/2018