

DURAVAL

BARNIZ HIDROFUGANTE

(Art. 4908)



Hidrofugante para soportes minerales.

Propiedades principales

- Excelente protector hidrófugo.
- Transpirable al vapor de agua.
- Penetra en el soporte y lo protege sin formar película.
- Consolidante superficial.
- Buena adherencia sobre las superficies habituales de la construcción.
- Inalterable a los álcalis del cemento (insaponificable).
- Resistente a la intemperie, rayos UV y al ozono.
- Reduce la acción de manchado por sales solubles.
- Producto con Marcado CE: Protección anticarbonatación.

Usos

Impermeabilizante y protector de fachadas de piedra natural, revocos decorativos, estucos y fabricas de ladrillo visto.

Presentación

- **Colores:** Incoloro (000)
- **Aspecto:** Invisible.
- **Envases:** 750 ml, 5 L y 20 L.

CERTIFICACIONES

- Marcado CE protección de sup.de hormigón norma UNE-EN1504-2:2004

CE

0370

CROMOLOGY

Avenida de la Industria, 4
28823 Coslada (Madrid)

11

007-RPC-01/07/2013

EN1504-2: 2004

Barniz Hidrofugante

Protección contra la penetración
Control de la humedad
Aumento de la resistividad

Profundidad de penetración: < 10mm (Clase I)
Absorción de agua y resistencia álcalis: AR < 7,5%; ARalq < 10%
Velocidad de desecación: Clase I > 30%

DATOS TÉCNICOS

Composición: *Vehículo fijo:* Resinas de polisiloxano.
Disolvente: Mezcla de hidrocarburos.

Densidad: 0,75 ± 0,05 Kg/L a 25 °C.

Sólidos en peso: 4 ± 0,3%

Rendimiento teórico: 1-1,6 m²/L/mano. en función de la absorción y textura del soporte.

Secado: 1-2 horas.

Repintado: A partir de las 12 horas.

COV: Cat. A/h, límite 2010: 750g/l. Cont. máx. COV: 750g/l.

MODO DE EMPLEO

Instrucciones de aplicación

Temperatura: *Soporte/Ambiente de 5° a 35°C*
Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%.

Numero de capas: Mínimo tres capas. (Hasta saturación del soporte).

Herramientas: Brocha / Pulverización a baja presión.

Dilución: Listo al uso.

Limpieza: Limpiar los utensilios con Disolvente para sintéticos (Símil Aguarrás) Art. 7600 inmediatamente después de su uso.

Tratamiento de superficies

Superficies nuevas, deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias.
Superficies viejas, además de las consideraciones anteriores se deben eliminar los restos de pintura. No aplicable sobre superficies ya pintadas. Las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar con el producto más idóneo de la línea de BÁSIKOS MASILLAS.

Precaución y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.
18 meses en envase original cerrado..

Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 2
Fecha de edición: 14/05/2018